

# エムジーラップ IDラップ 53 $\mu$

53 $\mu$  × 500 × 200m巻

4本/ケース

## インド

対応製品

## 「プラスチック廃棄物管理規則」

インドの「プラスチック廃棄物管理規制」により国内での使用、持ち込みに関して再利用を目的とし50 $\mu$ 未満のフィルムを制限しています。

ここ数年で50 $\mu$ のストレッチフィルムの問い合わせが急激に増えてきており、お試し用で小ロットの対応を行うために規格品を在庫として追加しました。

※規格以外のサイズがご希望の場合は、受注生産で対応可能ですのでご相談ください。

多層包装と一体化していないプラスチックシート等および包装に使用されるプラスチックシートで作られたカバーで、製品を包装するために用いられるものは、中央政府が製品の機能を損なうと指定する場合を除き、厚さが50ミクロン以上である必要がある（本規則4条1項（d））。

※インドのプラスチック廃棄物管理規則

(2022年9月改訂) 日本貿易振興機構(ジェトロ)ニューデリー事務所ビジネス展開支援課

## エムジーラップ ID ラップ 製品仕様

### 【製品サイズ・芯材サイズ・重量】

0.053mm×500mm×200m巻 1 ケース 4 本入 (段ボール入れ)

3 インチ紙管 510mm 幅 4.5mm 厚

1 本あたりの製品重量 (紙管込み) : 約 5.4kg

### 【原料】

ポリエチレン

### 【成形方法】

インフレーション成形

### 【品質規格】

	項目	単位	規格値	試験法
外観特性	色相	—	ポリエチレン天然色 (透明)	目視
	傷・異物付着無きこと	—	使用に関して問題が無いこと	目視
寸法特性	項目	単位	許容範囲	試験法
	厚み平均	μm	53 ± 3	ダイヤルゲージ
	幅	mm	500 ± 6	JIS一級金尺
物性特性	項目	単位	許容範囲	試験法
	引張破断点強度	MPa	MD : 20 以上 TD : 15 以上	JIS K7127
	引張破断点伸度	%	MD : 300 以上 TD : 500 以上	JIS K7127
	粘着度	gf	3.0 以上	自社法

### 【品質保証】

品質保証期間 : 納入後 6 ヶ月

保管条件 : 高温多湿を避ける。